RESCUE TRADE®
WWW.RESCUETRADE.DE



Rescue Trade Thermo Index

Wärmedurchgangswiderstand Rct (m^2K/W):

Prüfgerat: Thermoregulationsmodell der menschlichen Haut (Hautmodell)

Prüfbedingungen: s.DIN EN ISO 11092:2014-12[A]
Prüfklima: Ta = 20oC; a = 65 % r.F.

Einteilung in 7 Klassen wie bei der EU ENERG Einteilung, von A+++ bis D



RESCUE bedding®



Polyesterfüllung
Comfort

Baumwollfüllung
Premium

D

RTEDPWB200 (0.0307 m^2K/W)
RTEDPWB300 (0.0334 m^2K/W)
RTEDPWB400 (0.0364 m^2K/W)

C

RTEDPWB500 (0.0519 m^2K/W)
RTEDPWB600 (0.0423 m^2K/W)

B

RTEDPWB700 (0.0625 m^2K/W)

A

RTEDBW200 (0.0644 m^2K/W)

A+

RTEDBW300 (0.1047 m^2K/W)
RTEDBW400 (0.1837 m^2K/W)
RTEDBW500 (0.2370 m^2K/W)

A++

RTEDBW600 (0.2838 m^2K/W)

A+++

RTEDBW700 (0.3006 m^2K/W)